

Stal konstrukcyjna stopowa - do ulepszania cieplnego chromowo-manganowo-krzemowa 30HGSA/30HGS PN-89/H-84030/04

Stal do ulepszania cieplnego 35HGSA/35HGS PN-89/H-84030/04

Gatunek stali	Norma	Skład chemiczny gatunku (%)									
		C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	inne
30HGSA	PN	0,28 0,34	0,8 1,1	0,9 1,2	max 0,025	max 0,025	max 0,3	0,8 1,1	max 0,3	-	-
30HGS		0,28 0,35			max 0,035	max 0,035					
35HGSA		0,32 0,39	0,8 1,1	1,1 1,4	max 0,03	max 0,025	max 0,3	1,1 1,4	max 0,3	-	-
35HGS					max 0,035	max 0,035					
30ChGSA 30HGSA 30KGHSA 30XGCA	GOST	0,25 0,34	0,8 1,1	0,9 1,2	max 0,025	max 0,025	max 0,3	0,8 1,1	max 0,3	-	-
30ChGSA	BDS	0,28 0,34	0,8 1,1	0,9	max 0,025	max 0,025	max 0,3	0,8 1,1	max 0,3	max 1,5	-
30CrMnSiA	GB/T YB/T									-	