

Stal wysokostopowa o specjalnych własnościach - stal żaroodporna chromowa z dodatkiem tytanu H25T PN-71/H-86022

Gatunek stali	Norma	Skład chemiczny (%)									
		C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	inne
H25T	PN	max0,15	max0,8	max 1,00	max 0,045	max 0,03	max 0,3	24,00 27,00	max 0,6	-	Ti 4xC÷0,80
X8CrTi25	DIN	max 0,12	max 1,00	max 1,00	max 0,04	max 0,3	-	24,00 27,00	-	-	Ti max 0,80
1.4746	W.Nr										
15H25T 15KH25T 15Ch25T 15X25T	GOST	max 0,15	max 0,8	max 1,00	max 0,035	max 0,025	-	24,00 27,00	-	-	Ti 5xC÷0,90
Ch25T	BDS	max 0,15	max 1,00	max 1,00	max 0,035	max 0,025	-	24,00 27,00	-	-	Ti 5xC÷0,90
1Cr25Ti	GB	max 0,12	max 0,8	max 1,00	max 0,035	max 0,3	-	24,00 27,00	-	-	Ti 5xC÷0,80